

JCMAS P 040 建設機械用グリース
改正第 2 版(2024)の正誤表 (2026 年 9 月 7 日発行)

箇条・段落	頁	位置	誤		正	
			1 号	2 号	1 号	2 号
4.1 の表 2 シール材浸 漬試験 NBR	4	硬さ変化	－30以内	－30以内	-30 ～ +10	-30 ～ +10
4.1 の表 2 シール材浸 漬試験 NBR	4	引 張 強 さ 変 化 率 (%)	－70以内	－70以内	-70 ～ +50	-70 ～ +50
4.1 の表 2 シール材浸 漬試験 NBR	4	伸び変化率 (%)	－80以内	－80以内	-80 ～ +50	-80 ～ +50
4.1 の表 2 シール材浸 漬試験 NBR	4	体積変化率 (%)	0 ～ 40	0 ～ 40	-5 ～ +40	-5 ～ +40
4.1 の表 2 シール材浸 漬試験 AU	4	引 張 強 さ 変 化 率 (%)	－70以内	－70以内	-70 ～ +50	-70 ～ +50
4.1 の表 2 シール材浸 漬試験 AU	4	伸び変化率 (%)	－60以内	－60以内	-60 ～ +50	-60 ～ +50