

JCMAS P 041 建設機械用油圧作動油
改正第 2 版の正誤表 (2026 年 9 月 7 日発行)

箇条・段落	頁	位置など	誤	正
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 NBR 硬さ変化 項	-25 以内	-25 ～ +10
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 NBR 引張り強さ変化率 項	-50 以内	-50 ～ +50
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 NBR 伸び変化率 項	-50 以内	-50 ～ +50
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 NBR 体積変化率 項	0 ～ +30	-5 ～ +30
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 AU 引張り強さ変化率 項	-30 以内	-30 ～ +50
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 AU 伸び変化率 項	-30 以内	-30 ～ +50
4.の表 2	3	表 2 シール材浸漬試験 AU 体積変化率 項	-5 ～ +5 以下	-5 ～ +5